



CONSEIL PRATIQUE

F

Coupe décorative avec aspect de plissures en béton à modeler (environ 17 x 34 cm)



Articles utilisés:

34 212 000	Béton créatif à modeler	2,3 kg
38 867 574	Peinture Chalky Finish	
33 384 000	Colle pour feuilles	
81 283	Feuille à effet miroir	

Tu as encore besoin de:

38 798 000 Flacon vaporisateur
Film à bulles
Tesa (large) ou ruban adhésif
Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle)
Gants jetables
Support solide, par exemple couvercle d'un seau plastique
Pinceau
Petit récipient avec de l'eau

Anleitung:

1 En fonction de la taille du coupe, tu chiffonnes le film à bulles à une forme ovale et tu enroules cette forme fermement avec du ruban adhésif/ Tesa.

2 Pour éviter que le béton devienne trop sec, il est mieux que tu travailles en 2 étapes. Absolument toujours travailler avec des gants en plastique.

3 Mélange la moitié du béton créatif à modeler (1,15 kg) dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 125 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.

Astuce Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement.

Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.

4 Prends un peu de béton entre les paumes, presse le à plat et enrobe de cette manière une partie de la forme ovale préparée de film à bulles. Tu peux (selon ton choix) définir toi-même, lors de l'enveloppement, la taille et la forme de la coupe.



5 Forme de petites boulettes de la taille de noisettes, frappe celles-ci à plat entre les paumes, forme plastique et presse en écailles sur un côté d'en bas vers le haut sur la forme enrobée de béton (lisser éventuellement la jointure avec le pouce). Garder une surface plate au sommet de la coupe en tant que surface de support.

6 Le mélange de béton doit être souple et bien modelable. Si le béton est trop fissuré pendant le malaxage, le pulvériser simplement avec un peu d'eau.

7 Quand le béton à modeler est épuisé, tu répètes le mixage de la deuxième moitié comme déjà décrit ci-dessus, puis tu décores la reste de la coupe décorative.

8 Laisser sécher pendant au moins un jour.

9 Maintenant, la coupe peut être retournée et placée sur la surface plate déjà préparée. Enlève soigneusement la forme du film à bulles. Laisser sécher.

10 Tu peux (au choix) peindre encore la coupe à l'intérieur avec de la peinture Chalky et décorer la face extérieure avec des reflets argentés. A cet effet, tu appliques de la colle pour feuilles sur les „pointes des feuilles“ avec un pinceau et tu les laisses sécher transparent (cela dure au moins 1 heure). Décorer ensuite avec la feuille réfléchissante argentée, selon les instructions sur l'emballage.

11 Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.

© 2016, Rayher Hobby GmbH